

ยิปซัม  
ตราช้าง

EasyQuik

ปูนอิซีควิก ตราช้าง (ฉาบรอยต่อ)



ฉาบนี้น ง่าย งานไว เบาลง

ปูนฉาบรอยต่อ

# อีชีควิก トラ้าง

ฉาบเนียน ชัดง่าย งานไว เบาลแรง

**สูตรพิเศษ เก็บงานไว** สามารถฉาบกับได้ไวขึ้นโดยไม่ต้องรอนาน สำหรับงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ฉาบปิดหัวสกรู ฉาบเก็บงานครั้งสุดท้าย และฉาบตกแต่งผิวหน้ายิปซัม



- ฉาบกับได้ไว งานเสร็จทันใจ
- เนื้อปูนละเอียด ผสมง่าย
- ฉาบเนียน เบาลแรงในการฉาบ
- ฉาบได้พื้นที่ เต็มร่องดี ชัดง่าย
- แรยยืดเกาะดีเยี่ยม ไม่แตกร้าว

## การใช้งาน

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ระยะเวลาใช้งานหลังผสม | 75 นาที                                                           |
| สัดส่วนการผสม         | ปูนฉาบ 2 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 1 ส่วนโดยน้ำหนัก                        |
| พื้นที่การใช้งาน      | มากกว่า 70 ม. <sup>2</sup> / 25 กก. หรือ 350 กรัม/ม. <sup>2</sup> |
| ขนาดบรรจุ             | 25 กก./ถุง                                                        |
| ระยะเวลาเก็บรักษา     | 6 เดือน                                                           |

## ข้อควรระวัง

1. ใช้น้ำ เครื่องมือและภาชนะที่สะอาดในการผสมเท่านั้น
2. ไม่ควรกวนนานเกินไป เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัว
3. ไม่ควรผสมร่วมกับส่วนผสมที่เหลือ เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัว
4. บริเวณที่ฉาบควรแห้ง สะอาดปราศจากฝุ่น
5. ควรล้างภาชนะให้สะอาด ก่อนการผสมครั้งต่อไป

## อัตราส่วนผสม



ปูน 2 ส่วน : น้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก

## วิธีการผสม



1. โรยปูนลงในน้ำ ตามอัตราส่วน 2:1 โดยกะปริมาณพอเหมาะกับการฉาบในเวลาประมาณ 75 นาที




2. กั้นไว้ 2 นาที



3. เมื่อปูนขึ้นน้ำแล้วกวนให้เข้ากันจนได้ส่วนผสมเหมาะกับการใช้งาน

## การใช้งาน



ควรใช้ให้หมดหลังผสมน้ำ ภายใน 75 นาที (Working Time)

## วิธีการฉาบรอยต่อแผ่นขอบลาด



ฉาบปูนอีชีควิก トラ้าง รอยฉาบกว้าง 20 ซม.หนา 2-3 มม. ปิดทับด้วยผ้าเทปและฉาบทับอีกครั้ง ปล่อยให้แห้งและแซะตัว




ฉาบปูนอีชีควิก トラ้าง รอยฉาบกว้าง 30 ซม.หนา 2-3 มม. ปล่อยให้แห้งและแซะตัว



เมื่อแห้งและแซะตัวแล้ว ใช้กระดาษทรายขัดแต่ง

## การเก็บรักษา



ปิดถุงให้สนิทเก็บในที่แห้ง ควรให้ถุงอยู่สูงกว่าระดับพื้น ห้ามโดนน้ำหรือละอองฝน



ยิปซัม  
トラ้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารกนิษฐ์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2

A product of Knauf Group



www.siamgypsum.com



GypsumTraChangTH



ยิปซัมตราช้าง



D009  
01/67  
SCG Contact Center  
02 586 2222